

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年 3月19日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-076194

[ST. 10/C]:

[JP2003-076194]

出 願 人
Applicant(s):

本田技研工業株式会社

JSR株式会社

2004年 1月 9日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





【書類名】

特許願

【整理番号】

JR-1022601

【提出日】

平成15年 3月19日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

C08G 61/00

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社本田技術研

究所内

【氏名】

金岡 長之

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社本田技術研

究所内

【氏名】

井口 勝

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社本田技術研

究所内

【氏名】

満田 直樹

《発明者》

《住所又は居所》

埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社本田技術研

究所内

【氏名】

相馬 浩

【発明者】

【住所又は居所】

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイエスアー

ル株式会社内

【氏名】

大月 敏敬

【特許出願人】

【識別番号】

000005326

【氏名又は名称】 本田技研工業株式会社



【特許出願人】

【識別番号】 000004178

【氏名又は名称】 ジェイエスアール株式会社

【代理人】

【識別番号】

100090398

【弁理士】

【氏名又は名称】 大渕 美千栄

【電話番号】

03-5397-0891

【選任した代理人】

【識別番号】

100090387

【弁理士】

【氏名又は名称】

布施 行夫

【電話番号】

03-5397-0891

【選任した代理人】

【識別番号】

100090479

【弁理士】

【氏名又は名称】 井上 一

【電話番号】

03-5397-0891

【手数料の表示】

《予納台帳番号》

039480

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9401704

【プルーフの要否】

要



【書類名】 明細書

【発明の名称】 高分子電解質およびプロトン伝導膜


【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(1)で表される重合体のスルホン化物からなる、高分子電解質。

(化1)

〔式中、Xは下記式(X-1)、(X-2)および(X-3)から選ばれる少なくとも1つの構造であり、Yは下記式(Y-1)、(Y-2)および(Y-3)から選ばれる少なくとも1つの構造であり、XとYはランダム、交互またはブロック状に結合し、XおよびYはそれぞれ2以上の数を示す。〕

(化2)



〔式中、Aは電子吸引性基であり、Bは電子供与性基である。〕



[化3]

$$(R)_{p} \qquad (R)_{p} \qquad (Y-1)$$

$$(R)_{p} \qquad (R)_{p} \qquad (Y-2)$$

$$(R)_{p} \qquad (Y-2)$$

$$(R)_{p} \qquad (R)_{p} \qquad (Y-3)$$

〔式中、Aは電子吸引性基であり、Rは水素原子または炭化水素基であり、p は $0\sim4$ の整数であり、qは $0\sim1$ 000である。〕

【請求項2】 下記一般式(2)で表される重合体のスルホン化物からなる、高分子電解質。


【化4】

$$\frac{1}{2} \left[\begin{array}{c} x \\ y \end{array} \right]_{x} \left[\begin{array}{c} z \\ y \end{array} \right]_{z} \qquad \dots \qquad (2)$$

〔式中、Xは下記式(X-1)、(X-2)および(X-3)から選ばれる少なくとも1つの構造であり、Yは下記式(Y-1)、(Y-2)および(Y-3)から選ばれる少なくとも1つの構造であり、Zは下記式(Z-1)および(Z-2)から選ばれる少なくとも1つの構造であり、X、YおよびZはランダム、交互またはブロック状に結合し、X、YおよびZはそれぞれZ以上の数を示す。




【化5】




〔式中、Aは電子吸引性基であり、Bは電子供与性基である。〕

【化6】



〔式中、Aは電子吸引性基であり、Rは水素原子または炭化水素基であり、p は $0\sim4$ の整数であり、q は $0\sim1$ 0 0 0 である。〕

[化7]



〔式中、A は電子吸引性基であり、B は電子供与性基であり、m は $0 \sim 2 \ 0 \ 0$ の数である。〕

【請求項3】 請求項1または2において、

スルホン酸基を $0.5 \sim 3.0 meq/g含有する、高分子電解質。$

【請求項4】 請求項1ないし3のいずれかに記載の高分子電解質からなる、プロトン伝導膜。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、燃料電池、水の電気分解、食塩の電気分解、湿度センサー、ガスセンサー等に用いられる耐酸化性、耐熱水性等に優れたスルホン酸基を有する重合体からなる固体高分子電解質、ならびに該電解質からなるプロトン伝導膜に関する。


[0002]

【従来の技術】

固体高分子電解質は、高分子鎖中にスルホン酸基やカルボン酸基等の電解質基を有する固体高分子材料であり、特定のイオンと強固に結合したり、陽イオンまたは陰イオンを選択的に透過する性質を有したりしていることから、高分子電解質型燃料電池や水電解セルにおける高分子電解質膜として利用される。

[00003]

高分子電解質型燃料電池は、プロトン伝導性の固体高分子電解質膜の両面に一対の電極を設け、純水素あるいは改質水素ガスを燃料ガスとして一方の電極(燃料極)へ供給し、酸素ガスあるいは空気を酸化剤として異なる電極(空気極)へ



[0004]

しかしながら、実際の燃料電池や水電解ではこれらの主反応の他に副反応が起こる。その代表的なものが過酸化水素 (H_2O_2) の生成であり、この過酸化水素に起因するラジカル種が固体高分子電解質膜を劣化させる原因となっている。

[0005]

従来固体高分子電解質膜としては、NAFION(登録商標、デュポン社製)、アシプレックス(登録商標、旭化成工業(株)製)、フレミオン(登録商標、旭硝子社製)の商品名で市販されているパーフルオロスルホン酸系膜がその化学安定性の点から用いられてきた。

[0006]

しかしながら、これらパーフルオロスルホン酸系電解質膜は、製造が困難であるため、非常に高価であるという問題点があるため、特殊用途への応用に限られ、自動車用、家庭用燃料電池等の民生用途への適用上の大きな障害となっている。また、分子内に大量のフッ素原子を有しているため、使用後の廃棄処理についても環境上の大きな問題点を抱えている。

[0007]

そこで、フッ素原子を含まないより安価な固体高分子電解質膜としてポリエーテルエーテルケトン、ポリエーテルスルホン、ポリフェニレンスルフィドの主鎖 芳香環をスルホン化したポリマーが提案されている。しかしながらこれら主鎖芳香環がスルホン化されたポリマーは吸水性が大きく、耐熱水性に劣ると共に、発電耐久性の尺度とされるフェントン耐性(ラジカル耐性)に劣るという問題点を有していた。

[00008]

【発明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、従来検討されてきた芳香族炭化水素系電解質膜の問題点を解 決し、耐熱水性、ラジカル耐性(耐久性)が改良された、スルホン酸基を有する 重合体からなる固体高分子電解質、および該電解質からなるプロトン伝導膜を提供することにある。

【課題を解決するための手段】


本発明は、第一に、下記一般式(1)で表される重合体のスルホン化物からなる高分子電解質を提供する。

【化8】

$$\frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}$$

〔式中、Xは下記式(X-1)、(X-2)および(X-3)から選ばれる少なくとも1つの構造であり、Yは下記式(Y-1)、(Y-2)および(Y-3)から選ばれる少なくとも1つの構造であり、XとYはランダム、交互またはブロック状に結合し、XおよびYはそれぞれ2以上の数を示す。〕

【化9】



〔式中、Aは電子吸引性基であり、Bは電子供与性基である。〕

[0012]

【化10】

$$(R)_{p} \qquad (R)_{p} \qquad (Y-1)$$

$$(R)_{p} \qquad (R)_{p} \qquad (Y-2)$$

$$(R)_{p} \qquad (R)_{p} \qquad (Y-3)$$

[式中、Aは電子吸引性基であり、Rは水素原子または炭化水素基であり、p は $0\sim4$ の整数であり、qは $0\sim1$ 000である。]

本発明は、第二に、下記一般式(2)で表される重合体のスルホン化物からなる高分子電解質を提供する。

[0013]


【化11】

$$\frac{1}{2} \left[\begin{array}{c} x \\ y \end{array} \right]_{x} \left[\begin{array}{c} z \\ y \end{array} \right]_{z} \qquad \dots \qquad (2)$$

〔式中、Xは下記式(X-1)、(X-2)および(X-3)から選ばれる少なくとも1つの構造であり、Yは下記式(Y-1)、(Y-2)および(Y-3)から選ばれる少なくとも1つの構造であり、Zは下記式(Z-1)および(Z-2)から選ばれる少なくとも1つの構造であり、X、YおよびZはランダム、交互またはブロック状に結合し、X、YおよびZはそれぞれZ以上の数を示す。

(0014)

【化12】



〔式中、Aは電子吸引性基であり、Bは電子供与性基である。〕

[0015]

【化13】

$$(R)_{p} \qquad (R)_{p}$$

$$(R)_{p} \qquad (Y-1)$$


$$(R)_{p} \qquad (Y-2)$$

$$(R)_{p} \qquad (R)_{p} \qquad (Y-3)$$

〔式中、Aは電子吸引性基であり、Rは水素原子または炭化水素基であり、p は $0\sim4$ の整数であり、q は $0\sim1$ 0 0 0 である。〕

[0016]

【化14】



〔式中、A は電子吸引性基であり、B は電子供与性基であり、m は $0 \sim 2 \ 0 \ 0$ の数である。〕

ここで、本発明の高分子電解質は、スルホン酸基を $0.5\sim3.0$ m e q/g 含有することができる。

[0017]

本発明は、第三に、前記高分子電解質からなるプロトン伝導膜を提供する。

[0018]

【発明の実施の形態】

[重合体]

まず、本発明の高分子電解質を構成する重合体について説明する。

[0019]

本発明の高分子電解質は、前記一般式(1)で表される重合体のスルホン化物からなる。前記一般式(1)において、Xは前記式(X-1)、(X-2)および(X-3)から選ばれる少なくとも1つの構造であり、Yは下記式(Y-1)、(Y-2)および(Y-3)から選ばれる少なくとも1つの構造である。

[0020]

また、本発明の高分子電解質は、前記一般式(2)で表される重合体のスルホン化物からなる。前記一般式(2)において、Xは前記式(X-1)、(X-2)および(X-3)から選ばれる少なくとも1つの構造であり、Yは下記式(Y-1)、(Y-2)および(Y-3)から選ばれる少なくとも1つの構造であり、Yは下記式(Y-1)、(Y-1)および(Y-1)がら選ばれる少なくとも1つの構造であり、Yは前記式(Y-1)がら選ばれる少なくとも1つの構造である。

[0021]

前記一般式(1)および(2)において、X、YおよびZはランダム、交互またはブロック状に結合し、x、yおよびzはそれぞれ2以上の数を示す。

[0022]

また、上記一般式(1)および一般式(2)の(X-1)、(X-2)、(X-3)および(Y-3)ならびに上記一般式(2)の(Z-1)において、Aの電子吸引性基としては、-CO-、 $-SO_2-$ 、-SO-、-CONH-、-COO-、 $-(CF_2)_p-$ (ここで、pは1~10の整数である)、-C(CF_3)2-などが挙げられる。

[0023]

さらに、上記一般式(1)および一般式(2)の(X-1)、(X-2)および(X-3)ならびに上記一般式(2)の(Z-1)において、Bの電子供与性基としては、-(CH_2)-、-C(CH_3) $_2-$ 、-O-、-S-などが挙げられる。

[0024]

また、一般式(1)および(2)の(Y-1)、(Y-2)および(Y-3)において、Rの炭化水素基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ヘキシル基などのアルキル基、炭素数 $1\sim6$ のアルケニル基またはアルキニル基が挙げられ、pは $0\sim4$ の整数であり、qは $0\sim1$ 000である。ここで、Rで示される炭化水素基はフッ素化されていてもよく、例えば、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロメチル基などのパーフルオロアルキル基であってもよい

[0025]

さらに、一般式 (2) の (Z-1) において、mは0~200の数である。

[0026]

なお、本発明において、電子吸引性基とは、ハメット(Hammett)置換基常数がフェニル基のm位の場合、0.06以上、p位の場合、0.01以上の値となる基をいう。

[0027]

前記一般式(1)または(2)で表される重合体のポリスチレン換算重量平均



[0028]

本発明の高分子電解質は、スルホン化剤を用いて、前記一般式(1)および(2)で表される重合体をスルホン化して得られるものである。なお、スルホン化剤およびスルホン化の方法については後述する。


[0029]

[重合体の製造方法]

一般式(1)で表される重合体は、下記一般式(X-1)', (X-2)' および (X-3)' から選ばれる少なくとも1つのモノマー(以下、「モノマーX」という)と、下記一般式 (Y-1)'、 (Y-2)' および (Y-3)' から選ばれる少なくとも1つのモノマー(以下、「モノマーY」という)とを重合することにより得られる。

[0030]

【化15】



【化16】

$$Q \xrightarrow{(R)_p} Q \xrightarrow{(R)_p} Q \qquad (Y-1)'$$

$$Q \xrightarrow{(R)_p} Q \qquad (Y-2)'$$

$$Q \xrightarrow{(R)_p} Q \qquad (Y-2)'$$

また、一般式(2)で表される重合体は、モノマーXと、モノマーYと、(Z-1)、および(Z-2)、から選ばれる少なくともZ-1)とを重合することにより得られる。

[0032]

【化17】

上記各一般式(X-1)'~(Z-2)'において、Qは、フッ素原子を除くハロゲン原子または $-OSO_2D$ (ここで、Dはアルキル基、フッ素置換アルキル基またはアリール基を示す。)で表される基を示す。

[0033]

ここで、Dが示すアルキル基としてはメチル基、エチル基などが挙げられ、フッ素置換アルキル基としてはトリフルオロメチル基などが挙げられ、アリール基としてはフェニル基、pートリル基などが挙げられる。

[0034]

また、上記式 (X-1) ' $\sim (X-3)$ ' および (Z-1) ' において、Aお

よびBは、(X-1)~(X-3)および(Z-1)における定義の通りである。さらに、(Y-1)'~(Y-3)'において、AおよびRは、(Y-1)~(Y-3)における定義の通りである。

[0035]

一般式(1)で表される重合体および一般式(2)で表される重合体は、上記 モノマーを触媒の存在下に反応させるが、使用される触媒は、遷移金属化合物を 含む触媒系であり、この触媒系としては、(i)遷移金属塩および配位子となる 化合物(以下、「配位子成分」という。)、または配位子が配位された遷移金属 錯体(銅塩を含む)、ならびに(ii)還元剤を必須成分とし、さらに、重合速度 を上げるために、「塩」を添加してもよい。

[0036]

ここで、遷移金属塩としては、塩化ニッケル、臭化ニッケル、ヨウ化ニッケル、ニッケルアセチルアセトナートなどのニッケル化合物;塩化パラジウム、臭化パラジウム、ヨウ化パラジウムなどのパラジウム化合物;塩化鉄、臭化鉄、ヨウ化鉄などの鉄化合物;塩化コバルト、臭化コバルト、ヨウ化コバルトなどのコバルト化合物などが挙げられる。これらのうち特に、塩化ニッケル、臭化ニッケルなどが好ましい。

[0037]

また、配位子成分としては、トリフェニルホスフィン、2,2'ービピリジン、1,5-シクロオクタジエン、1,3-ビス(ジフェニルホスフィノ)プロパンなどが挙げられる。これらのうち、トリフェニルホスフィン、2,2'ービピリジンが好ましい。上記配位子成分である化合物は、1種単独で、あるいは2種以上を併用することができる。

[0038]

さらに、配位子が配位された遷移金属錯体としては、例えば、塩化ニッケルビス(トリフェニルホスフィン)、臭化ニッケルビス(トリフェニルホスフィン)、ヨウ化ニッケルビス(トリフェニルホスフィン)、硝酸ニッケルビス(トリフェニルホスフィン)、塩化ニッケル(2,2'ービピリジン)、臭化ニッケル(2,2'ービピリジン)、硝酸ニッケル(2,2'ービピリジン)、硝酸ニッケル(

2,2'-ビピリジン)、ビス(1,5-シクロオクタジエン)ニッケル、テトラキス(トリフェニルホスフィン)ニッケル、テトラキス(トリフェニルホスファイト)ニッケル、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウムなどが挙げられる。これらのうち、塩化ニッケルビス(トリフェニルホスフィン)、塩化ニッケル(2,2'-ビピリジン)が好ましい。

[0039]

上記触媒系に使用することができる(ii)還元剤としては、例えば、鉄、亜鉛、マンガン、アルミニウム、マグネシウム、ナトリウム、カルシウムなどが挙げられる。これらのうち、亜鉛、マグネシウム、マンガンが好ましい。これらの還元剤は、有機酸などの酸に接触させることにより、より活性化して用いることができる。

[0040]

また、上記触媒系において使用することのできる「塩」としては、フッ化ナトリウム、塩化ナトリウム、臭化ナトリウム、ヨウ化ナトリウム、硫酸ナトリウムなどのナトリウム化合物、フッ化カリウム、塩化カリウム、臭化カリウム、ヨウ化カリウム、硫酸カリウムなどのカリウム化合物;フッ化テトラエチルアンモニウム、塩化テトラエチルアンモニウム、臭化テトラエチルアンモニウム、ヨウ化テトラエチルアンモニウムでのアンモニウム化合物などが挙げられる。これらのうち、臭化ナトリウム、ヨウ化ナトリウム、臭化カリウム、臭化テトラエチルアンモニウム、ヨウ化テトラエチルアンモニウムが好ましい。

[0041]

各成分の使用割合は、遷移金属塩または遷移金属錯体が、上記モノマーの総計 1モルに対し、通常、0.0001~10モル、好ましくは0.01~0.5モルである。0.0001モル未満では、重合反応が十分に進行しないことがあり、一方、10モルを超えると、分子量が低下することがある。

[0042]

触媒系において、遷移金属塩および配位子成分を用いる場合、この配位子成分 の使用割合は、遷移金属塩1モルに対し、通常、0.1~100モル、好ましく は $1\sim1$ 0モルである。0.1モル未満では、触媒活性が不十分となることがあり、一方、100モルを超えると、分子量が低下することがある。

[0043]

また、還元剤の使用割合は、上記モノマーの総計1モルに対し、通常、0.1~100モル、好ましくは1~10 モルである。0.1モル未満では、重合が十分進行しないことがあり、100モルを超えると、得られる重合体の精製が困難になることがある。

[0044]

さらに、「塩」を使用する場合、その使用割合は、上記モノマーの総計1モルに対し、通常、0.001~100モル、好ましくは0.01~1モルである。
0.001モル未満では、重合速度を上げる効果が不十分であることがあり、100モルを超えると、得られる重合体の精製が困難となることがある。

[0045]

使用することのできる重合溶媒としては、例えばテトラヒドロフラン、シクロ ヘキサノン、ジメチルスルホキシド、N,N-ジメチルホルムアミド、N,N-ジメチルアセトアミド、N-メチルー 2-ピロリドン、 $\gamma-$ ブチロラクトン、 $\gamma-$ ブチロラクタムなどが挙げられる。これらのうち、テトラヒドロフラン、N,N-ジメチルホルムアミド、N,N-ジメチルアセトアミド、N-メチルー 2-ピロリドンが好ましい。これらの重合溶媒は、十分に乾燥してから用いることが好ましい。

[0046]

重合溶媒中における上記モノマーの総計の濃度は、通常、 $1\sim90$ 重量%、好ましくは $5\sim40$ 重量%である。

[0047]

また、重合する際の重合温度は、通常、 $0\sim200$ $\mathbb C$ 、好ましくは $50\sim12$ 0 $\mathbb C$ である。また、重合時間は、通常、 $0.5\sim100$ 時間、好ましくは $1\sim4$ 0 時間である。

[0048]

このようにして、モノマーX5~95モル%と、モノマーY5~95モル%(

モノマーXとモノマーYの合計を100モル%とする)とを重合させることにより、一般式(1)で表される重合体が得られる。また、モノマー $X5\sim95$ モル%と、モノマー $Y5\sim90$ モル%と、モノマー $Z0.1\sim90$ モル%(モノマーX、モノマーYおよびモノマーZの合計を100モル%とする)とを重合させることにより、一般式(2)で表される重合体(2)が得られる。

[0049]

次に、本発明のプロトン伝導膜に用いられる、スルホン酸基を有する重合体は、スルホン化剤を用い、常法により一般式(1)で表される重合体または一般式(2)で表される重合体にスルホン酸基を導入することにより得ることができる

[0050]

本発明において、重合体が「スルホン化」される、ならびに重合体に「スルホン酸基が導入」されるとは、重合体の芳香環が、例えば、 $-SO_3H$ 、 $-(CF_2)$ $n-SO_3H$ などの基で置換されることをいう。

$[0\ 0\ 5\ 1]$

スルホン酸基を導入する方法としては、例えば、上記一般式(1)で表される 重合体または一般式(2)で表される重合体を、無水硫酸、発煙硫酸、クロルス ルホン酸、硫酸、亜硫酸水素ナトリウムなどの公知のスルホン化剤を用いて、公 知の条件でスルホン化することができる〔Polymer Preprints , Japan, Vol. 42, No. 3, p. 730 (1993); Polym er Preprints, Japan, Vol. 42, No. 3, p. 736 (1994); Polymer Preprints, Japan, Vol. 4 2, No. 7, pp. 2490~2492 (1993)〕。

[0052]

すなわち、このスルホン化の反応条件としては、上記一般式 (1) で表される 重合体または一般式 (2) で表される重合体を、無溶剤下、あるいは溶剤存在下 で、上記スルホン化剤と反応させる。溶剤としては、例えば n ー ヘキサンなどの 炭化水素溶剤、テトラヒドロフラン、ジオキサンなどのエーテル系溶剤、ジメチ ルアセトアミド、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシドのような非プロ トン系極性溶剤のほか、テトラクロロエタン、ジクロロエタン、クロロホルム、塩化メチレンなどのハロゲン化炭化水素などが挙げられる。反応温度は特に制限はないが、通常、 $-50\sim200$ $\mathbb C$ 、好ましくは $-10\sim100$ $\mathbb C$ である。また、反応時間は、通常、 $0.5\sim1,000$ 時間、好ましくは $1\sim200$ 時間である。

[0053]

このようにして得られる、スルホン酸基を有する重合体中のスルホン酸基量は、 $0.5 \sim 3.0 \text{ me q/g}$ 、好ましくは $0.8 \sim 2.8 \text{ me q/g}$ である。 $0.5 \sim 3.0 \text{ me q/g}$ である。 $0.5 \sim 3.0 \text{ me q/g}$ を超えると、親水性が向上し、水溶性ポリマーとなってしまうか、また水溶性に至らずとも耐久性が低下する。

[0054]

上記のスルホン酸基量は、各モノマーの種類、組合せを変えることにより、容易に調整することができる。

[0055]

本発明のスルホン酸基を有する重合体の構造は、赤外線吸収スペクトルによって、1, $030\sim1$, 045 cm $^{-1}$ 、1, $160\sim1$, 190 cm $^{-1}$ のS= O吸収、1, $130\sim1$, 250 cm $^{-1}$ のC-O-C吸収、1, $640\sim1$, 660 cm $^{-1}$ のC=O吸収などにより確認でき、これらの組成比は、スルホン酸の中和滴定や、元素分析により知ることができる。また、核磁気共鳴スペクトル(1 H-NMR)により、6. $8\sim8$. 0 p p m の 芳香族プロトンのピークから、その構造を確認することができる。

[0056]

「高分子電解質〕

本発明の固体高分子電解質は、上記一般式(1)で表される重合体および一般式(2)で表される重合体をスルホン化した重合体(以下、「スルホン酸基を有する重合体」という)からなる。また、本発明のプロトン伝導膜は、前記高分子電解質からなる。スルホン酸基を有する重合体からプロトン伝導膜を調製する際には、上記スルホン酸基を有する重合体以外に、硫酸、リン酸などの無機酸、カ

ルボン酸を含む有機酸、適量の水などを併用してもよい。

[0057]

[プロトン伝導膜]

本発明のプロトン伝導膜は、例えばスルホン酸基を有する重合体を、溶剤に溶解して溶液とした後、キャスティングにより、基体上に流延し、フィルム状に成形するキャスティング法を用いて、フィルム状に成形することにより製造することができる。ここで、上記基体としては、通常の溶液キャスティング法に用いられる基体であれば特に限定されず、例えばプラスチック製、金属製などの基体が用いられ、好ましくは、例えばポリエチレンテレフタレート(PET)フィルムなどの熱可塑性樹脂からなる基体が用いられる。

[0058]

スルホン酸基を有する重合体を溶解する溶媒としては、例えばN-メチル-2 -ピロリドン、N, N-ジメチルホルムアミド、 $\gamma-$ ブチロラクトン、N, N-ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、ジメチル尿素、ジメチルイミダゾリジノン、スルホラン、塩化メチレン、クロロホルム、テトラヒドロフラン(THF)などの極性溶剤が挙げられる。溶剤は、1種単独であるいは2種以上を併用することができる。

[0059]

またスルホン酸基を有する重合体を溶解させる溶媒として上記極性溶剤とアルコールとの混合物も用いることができる。アルコールとしては、例えばメタノール、エタノール、プロピルアルコール、isoープロピルアルコール、secーブチルアルコール、tertーブチルアルコールなどが挙げられ、特にメタノールが幅広い組成範囲で溶液粘度を下げる効果があり好ましい。アルコールは、1種単独であるいは2種以上を併用することができる。

[0060]

溶媒として上記極性溶剤とアルコールとの混合物を用いる場合には、極性溶剤が95~25重量%、好ましくは90~25重量%、アルコールが5~75重量%、好ましくは10~75重量%(但し、合計は100重量%)の組成の混合物が用いられる。アルコールの量が上記範囲内にあると、溶液粘度を下げる効果に

優れる。

[0061]

スルホン酸基を有する重合体を溶解させた溶液のポリマー濃度は、スルホン酸基を有する重合体の分子量にもよるが、通常、5~40重量%、好ましくは7~25重量%である。5重量%未満では、厚膜化し難く、また、ピンホールが生成しやすい。一方、40重量%を超えると、溶液粘度が高すぎてフィルム化し難く、また、表面平滑性に欠けることがある。

$[0\ 0\ 6\ 2\]$

なお、溶液粘度は、スルホン酸基を有する重合体の分子量や、ポリマー濃度にもよるが、通常、 $2,000\sim100,000$ mPa·s、好ましくは $3,000\sim50,000$ mPa·sである。2,000 mPa·s未満では、成膜中の溶液の滞留性が悪く、基体から流れてしまうことがある。一方、100,000 mPa·sを超えると、粘度が高過ぎて、ダイからの押し出しができず、流延法によるフィルム化が困難となることがある。

[0063]

上記のようにして成膜した後、得られた未乾燥フィルムを水に浸漬することにより、未乾燥フィルム中の有機溶剤を水と置換することができ、得られるプロトン伝導膜の残留溶媒量を低減することができる。

[0064]

なお、成膜後、未乾燥フィルムを水に浸漬する前に、未乾燥フィルムを予備乾燥してもよい。予備乾燥は、未乾燥フィルムを通常50~150℃の温度で、0.1~10時間保持することにより行われる。

[0065]

未乾燥フィルムを水に浸漬する際は、枚葉を水に浸漬するバッチ方式であっても良いし、通常得られる基板フィルム(例えば、PET)上に成膜された状態の積層フィルムのまま、または基板から分離した膜を水に浸漬させて、巻き取っていく連続方法でも適用できる。

[0066]

バッチ方式の場合は、処理フィルムを枠にはめるなどの方式が処理されたフィ

ルムの表面の皺形成が抑制されるので好都合である。

[0067]

未乾燥フィルムを水に浸漬する際には、未乾燥フィルム1重量部に対し、水が10重量部以上、好ましくは30重量部以上の接触比となるようにすることがよい。得られるプロトン伝導膜の残存溶媒量をできるだけ少なくするためには、できるだけ大きな接触比を維持するのがよい。また、浸漬に使用する水を交換したり、オーバーフローさせたりして、常に水中の有機溶媒濃度を一定濃度以下に維持しておくことも、得られるプロトン伝導膜の残存溶媒量の低減に有効である。プロトン伝導膜中に残存する有機溶媒量の面内分布を小さく抑えるためには、水中の有機溶媒濃度を撹拌等によって均質化させることは効果がある。

[0068]

未乾燥フィルムを水に浸漬する際の水の温度は、好ましくは5~80℃の範囲である。高温ほど、有機溶媒と水との置換速度は速くなるが、フィルムの吸水量も大きくなるので、乾燥後に得られるプロトン伝導膜の表面状態が荒れる懸念がある。通常、置換速度と取り扱いやすさから10~60℃の温度範囲が好都合である。

[0069]

浸漬時間は、初期の残存溶媒量や接触比、処理温度にもよるが、通常10分~ 240時間の範囲である。好ましくは30分~100時間の範囲である。

(0070)

上記のように未乾燥フィルムを水に浸漬した後乾燥すると、残存溶媒量が低減されたプロトン伝導膜が得られるが、このようにして得られるプロトン伝導膜の 残存溶媒量は通常5重量%以下である。

[0071]

また、浸漬条件によっては、得られるプロトン伝導膜の残存溶媒量を1重量%以下とすることができる。このような条件としては、例えば未乾燥フィルムと水との接触比を、未乾燥フィルム1重量部に対し、水が50重量部以上、浸漬する際の水の温度を10~60 $^{\circ}$ 、浸漬時間を10分~10時間とする方法がある。

$\{0072\}$

上記のように未乾燥フィルムを水に浸漬した後、フィルムを $30\sim100$ ℃、好ましくは $50\sim80$ ℃で、 $10\sim180$ 分、好ましくは $15\sim60$ 分乾燥し、次いで、 $50\sim150$ ℃で、好ましくは500mmHg ~0.1 mmHg ∞ 減圧下、 $0.5\sim24$ 時間、真空乾燥することにより、プロトン伝導膜を得ることができる。

[0073]

本発明の方法により得られるプロトン伝導膜は、その乾燥膜厚が、通常 100 μ m、好ましくは 20 \sim 80 μ m である。

[0074]

本発明のプロトン伝導膜中には老化防止剤、好ましくは分子量 5 0 0 以上のヒンダードフェノール系化合物を含有させてもよく、老化防止剤を含有することでプロトン伝導膜としての耐久性をより向上させることができる。

[0075]

本発明で使用することのできる分子量500以上のヒンダードフェノール系化 合物としては、トリエチレングリコールービス「3-(3-t-ブチルー5-メ チルー4ーヒドロキシフェニル)プロオネート] (商品名: IRGANOX 245)、1. $6 - \triangle + + 2 = 2 = - 2$ フェニル) プロピオネート] (商品名:IRGANOX 259)、2,4ービスー(nーオ クチルチオ)-6-(4-ヒドロキシ-3,5-ジ-t-ブチルアニリノ)-3,5-トリアジン(商品名:IRGANOX 565)、ペンタエリスリチルーテトラキス「3 - (3,5-ジーtーブチルー4ーヒドロキシフェニル)プロピオネート](商品 名:IRGANOX 1010)、2,2-チオージエチレンビス [3-(3,5-ジーt-ブ チルー4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート](商品名:IRGANOX 1035)、オ クタデシルー3-(3,5-ジーt-ブチルー4-ヒドロキシフェニル)プロピ オネート)(商品名: IRGANOX 1076)、N. N-ヘキサメチレンビス (3.5-ジー tーブチルー4-ヒドロキシーヒドロシンナマミド)(商品名:IRGAONOX 1098)、1,3,5-トリメチルー2,4,6-トリス(3,5-ジーtーブチルー4ー ヒドロキシベンジル) ベンゼン (商品名:IRGANOX 1330) 、トリスー (3, 5-ジーt-ブチルー4-ヒドロキシベンジル)-イソシアヌレイト(商品名:IRGAN $0X\ 3114$)、3, 9-ビス [2-[3-(3-t-)]チルー4ーヒドロキシー5ーメチルフェニル)プロピオニルオキシ] -1, 1-ジメチルエチル] -2, 4, 8, 10-テトラオキサスピロ [5.5] ウンデカン(商品名:Sumilizer GA-80)などを挙げることができる。

[0076]

本発明において、分子量500以上のヒンダードフェノール系化合物は、スルホン酸基を有する重合体100重量部に対して0.01~10重量部の量で使用することが好ましい。

[0077]

本発明のプロトン伝導膜は、例えば一次電池用電解質、二次電池用電解質、燃料電池用高分子固体電解質、表示素子、各種センサ、信号伝達媒体、固体コンデンサー、イオン交換膜などに利用可能なプロトン伝導性の伝導膜に利用可能である。

[0078]

《実施例》

以下、実施例に基づいて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれら 実施例に限定されるものではない。

[0079]

実施例において、スルホン酸等量、プロトン伝導度、耐熱水性(フィルムの重量変化率)、フェントン試験における重量保持率は以下のようにして求めた。

[0080]

1. スルホン酸当量

得られたスルホン酸基を有する重合体の水洗水が中性になるまで洗浄し、フリーに残存している酸を除いて充分に水洗し、乾燥後、所定量を秤量し、THF/水の混合溶剤に溶解したフェノールフタレインを指示薬とし、NaOHの標準液を用いて滴定を行い、中和点から、スルホン酸当量を求めた。

[0081]

2. プロトン伝導度の測定

交流抵抗は、5mm幅の短冊状のプロトン伝導膜試料の表面に、白金線 (f=

 $0.5\,\mathrm{mm})$ を押し当て、恒温恒湿装置中に試料を保持し、白金線間の交流インピーダンス測定から求めた。すなわち、 $85\,\mathrm{C}$ 、相対湿度 $90\,\mathrm{S}$ の環境下で、交流 $10\,\mathrm{k}\,\mathrm{H}\,\mathrm{z}$ におけるインピーダンスを測定した。抵抗測定装置として、(株)NF回路設計ブロック製のケミカルインピーダンス測定システムを用い、恒温恒湿装置には、(株)ヤマト科学製の $\mathrm{J}\,\mathrm{W}\,24\,1$ を使用した。白金線は、 $5\,\mathrm{mm}\,\mathrm{lm}$ 隔に $5\,\mathrm{am}\,\mathrm{lm}$ に $5\,\mathrm{am}\,\mathrm{lm}$ に $5\,\mathrm{am}\,\mathrm{lm}$ に $5\,\mathrm{lm}\,\mathrm{lm}$ に

[0082]

比抵抗R $(\Omega \cdot cm) = 0$. 5 $(cm) \times$ 膜厚 $(cm) \times$ 抵抗線間勾配 (Ω / cm)

3. 耐熱水性

フィルム状のプロトン伝導膜試料をイオン交換水に浸し、95℃で48時間浸 漬前後のフィルムの重量保持率を下記の数式により算出した。なお、フィルムは 真空乾燥により絶乾して重量を求めた。

[0083]

耐熱水性試験における重量保持率(%)=耐熱水性試験後のフィルム重量/耐熱水性試験前のフィルム重量×100

4. フェントン試験

3重量%の過酸化水素に硫酸鉄・七水和物を鉄イオンの濃度が20ppmになるようにフェントン試薬を調製した。250ccのポリエチレン製溶液に200gのフェントン試薬を採取し、 $3cm \times 4cm$ 、膜厚= $55\mu m$ に切削したプロトン伝導膜を投入後、密栓後、40 Cの恒温水槽に浸漬させ、30 時間フェントン試験を行った。

[0084]

30時間フェントン試験後の重量保持率は、下記の数式により算出した。なお、フィルムは真空乾燥により絶乾して重量を求めた。

[0085]

フェントン試験における重量保持率(%)=フェントン試験後のフィルム重量

/フェントン試験前のフィルム重量×100

また、上記物性測定に用いたプロトン伝導膜は、以下のようにして調製した。 スルホン化ポリマーの固形分量が約10重量%となるように、スルホン化ポリマーが可溶な溶媒に溶解させた。このポリマーワニスを、ドクターブレードを用いてガラス基板上に塗布後、75 $\mathbb C$ にて1 時間オーブンを用い予備乾燥させ、塗膜をガラス基板から剥がした。フィルムを耐熱テープでアルミ板上に固定後、さらにオーブンを用いて150 $\mathbb C$ 、1 時間乾燥させた。次いで、塗膜中に残存する溶媒を完全に除去するために、塗膜重量の約100 倍量のイオン交換水中に25 $\mathbb C$ で2 時間浸漬させた。得られたフィルムを25 $\mathbb C$ 、相対湿度50%の環境下に12 時間静置して状態調節した後、各種物性測定を実施した。

[0086]

「実施例1]

2,5-ジクロロ-4'-(4-フェノキシ)フェノキシベンゾフェノン17.4 g(40mmol)、下記一般式(y-1)'で表される化合物(数平均分子量589)23.6 g(40m mol)、よう化ナトリウム1.56 g(10.4mmol)、トリフェニルホスフィン8.39 g(32mmol)、亜鉛12.6 g(192mmol)、およびビス(トリフェニルフォスフィン)ニッケルジクロリド1.57 g(24mmol)をフラスコにとり、乾燥窒素置換した。

[0087]

Nーメチルー2ーピロリドン(NMP)100mlを加え、70℃に加熱し、3時間撹拌し、重合反応を行った。反応液をメタノール:濃塩酸(容積比9:1)の混合液3,000mlに注ぎ、生成物を凝固沈殿させた。沈殿物を濾過、メタノールで洗浄後、真空乾燥して、ベースポリマー35g(95%)を得た。GPCで求めた重合体の数平均分子量は29,400、重量平均分子量は60,500であった。ここで得られたベースポリマーは、式(3)で表される構造を有することが推定された。なお、式(3)~(5)において、a, b, cは2以上の数である。

[0088]

得られたベースポリマー20gに、濃度98.5wt%の濃硫酸200m l を加え、60℃で 5 時間撹拌した。反応液を水に注ぎ、ポリマーを沈殿させた。洗浄水の p H が 5 になるまでポリマーの洗浄を繰り返した後、このポリマーを乾燥させて、39g

(94%) のスルホン化ポリマーを得た。

[0089]

【化18】

$$Cl$$
 \longrightarrow O \longrightarrow Q \longrightarrow Cl $(y-1)'$

[0090]

【化19】

$$\begin{array}{c|c} & & & & \\ \hline & & & \\ \hline & & & \\ \hline & & \\ \hline \end{array}$$

[実施例2]

実施例 1 において、一般式(y-1),で表される化合物の代わりに、下記一般式(y-2),で表される化合物(数平均分子量1,675) $26.8\,g$ ($16\,mol$)を使用し、2,5-ジクロロ-4'-(4-フェノキシ)フェノキシベンゾフェノン $27.9\,g$ ($6\,4\,mol$)を使用した以外は、実施例 1 と同様にしてベースポリマーを製造した。ここで得られたベースポリマーは、式(4)で表される構造を有することが推定された。次いで、得られたベースポリマーのスルホン化を行ったところ、GPCで求めた重合体の数平均分子量35,100、重量平均分子量103,200のスルホン化ポリマー $55\,g$ (93%)を得た。

[0091]

[1½20]

[0092]

【化21】

「実施例3]

2,5-ジクロロ-4'-(4-フェノキシ)フェノキシベンゾフェノン29.6g(68mmol)、下記一般式(y-3)'で表される化合物(数平均分子量960)9.2g(9.6m mol)、下記一般式(z-1)'で表される化合物(数平均分子量11,200)26.9g(2.4mmol)、よう化ナトリウム1.56g(10.4mmol)、トリフェニルホスフィン8.39g(32mmol)、亜鉛12.6g(192mmol)、およびビス(トリフェニルフォスフィン)ニッケルジクロリド1.57g(24mmol)をフラスコにとり、乾燥窒素置換した。N-メチル-2-ピロリドン(NMP)100mlを加え、70 に加熱し、3時間撹拌し、重合反応を行った。反応液をメタノール:濃塩酸(容積比9:1)の混合液3,000mlに注ぎ、生成物を凝固沈殿させた。沈殿物を濾過、メタノールで洗浄後、真空乾燥し、ベースポリマー35g(95%)を得た。ここで得られたベースポリマーは、式(5)で表される構造を有することが推定された。GPCで求めた重合体の数平均分子量は45,000、重量平均分子量は133,700であった。

[0093]

得られたベースポリマー20gに、濃度98.5wt%の濃硫酸200m 1を加え、60℃で5時間撹拌した。反応液を水に注ぎ、ポリマーを沈殿させた。洗浄水のpHが5になるまでポリマーの洗浄を繰り返した。その後、得られたポリマーを乾燥して、60g(96%)のスルホン化ポリマーを得た。

[0094]

[化22]

$$Cl$$
 \longrightarrow Cl $(y-3)$

[0095]

【化23】

[0096]

【化24】

実施例1~3でそれぞれ得られたスルホン化ポリマーの特性を表1に示す。

[0097]

【表1】

評価項目	単位	実施例1	実施例2	実施例3
スルホン酸基の当量	meq/g	1. 5	1. 6	1. 8
プロトン伝導度	S/cm	0. 083	0. 092	0. 094
耐熱水性	重量保持率,%	45	52	60
フェントン試薬耐性	重量保持率,%	10	8	12

[0098]

【発明の効果】

本発明によれば、耐熱水性、ラジカル耐性(耐久性)に優れた固体高分子電解質膜用として使用可能なスルホン酸基を有する重合体を提供することが可能である。そして、本発明の高分子電解質からなるプロトン伝導膜は、高耐久性の燃料電池用のプロトン伝導膜として好適に使用することができる。

ページ: 1/E

【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 耐熱水性、ラジカル耐性(耐久性)が改良されたスルホン酸基を有する重合体、該重合体からなる固体高分子電解質、および該電解質からなるプロトン伝導膜を提供する。

【解決手段】 下記一般式(1)で表される重合体のスルホン化物からなる、高分子電解質。

【化1】

$$\frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}$$

〔式中、XとYはランダム、交互またはブロック状に結合し、xおよびyはそれぞれ2以上の数を示す。〕

【選択図】

なし

特願2003-076194

出願人履歴情報

識別番号

[000005326]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 9月 6日

住所

東京都港区南青山二丁目1番1号

氏 名

本田技研工業株式会社

新規登録

特願2003-076194

出願人履歴情報

識別番号

[000004178]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所 1997年12月10日 名称変更 東京都中央区築地2丁目11番

東京都中央区築地2丁目11番24号 ジェイエスアール株式会社

2. 変更年月日 [変更理由] 住 所

2003年 5月 6日 住所変更 東京都中央区築地五丁目6番10号 ジェイエスアール株式会社

3. 変更年月日 [変更理由]

2003年 9月 1日 名称変更 東京都中央区築地五丁目6番10号 JSR株式会社

住 所 氏 名

氏 名